

**INDICE DI VALUTAZIONE
DEL POTERE FONOISOLANTE R_w
(UNI 11175-1 – UNI EN ISO 12354-1)****Richiedente:** LATERMUD S.r.l. - VIA LA RESTA, 13
89029 TAURIANOVA (RC)**Oggetto:** Stima dell'indice di valutazione del potere fonoisolante " R_w " di parete in blocchi denominati "POROTON® 600 25x20x25", spessore 20 cm, valutato secondo UNI 11175-1, punto 8.2 "Potere fonoisolante: formule previsionali nazionali e indici di valutazione"**Dati ed ipotesi di calcolo**

Blocco: (Cod. P200)	Dimensioni del blocco (LxSxH):	250 x 200 x 245	mm
	Spessore del blocco:	s = 200	mm
	Peso del blocco:	Peso = 7,0	kg
	N° di pezzi / m ² :	Pezzi = 15,4	N°/m ²
Malta(*):	Massa volumica della malta:	$\rho_M = 1800$	kg/m ³
	Disposizione giunti e tipo:	Orizz. + Verticali	Interrotti
	Spessore giunti di malta:	hm = 7	mm
Intonaco:	Massa volumica dell'intonaco interno	$\rho_{int} = 1500$	kg/m ³
	Spessore dell'intonaco interno	s _{int} = 15	mm
	Massa volumica dell'intonaco esterno	$\rho_{est} = 1800$	kg/m ³
	Spessore dell'intonaco esterno	s _{est} = 15	mm

(*) Coerentemente con le condizioni considerate nella relazione termica svolta per la parete.

RisultatoMassa della parete "asciutta" per unità di area (m'):

Blocchi:	108,1	kg/m ²
Malta(**):	17,6	kg/m ²
Intonaco:	49,5	kg/m ²
Massa complessiva	$m' = 175,2$	kg/m²

(**) Quantitativo minimo calcolato con riferimento a condizioni convenzionali di posa.

UNI 11175-1, punto 8.2, Rel. (33)

 $R_w = 20 \text{ Log } (m')$ **$R_w = 44,9 \text{ dB}$**

Verona, 28 FEB. 2023

Consorzio POROTON® Italia
VERONA - Via Franchetti, 4 - ☎ (045) 572697Il tecnico
Ing. Lorenzo BariIl valore di " R_w " sopra indicato è teorico ed indicativo, riferito alla parete correttamente posta in opera; l'effettiva validità della stima può essere comprovata solo dall'esecuzione di una prova sperimentale in laboratorio sulla parete in oggetto.