

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE R_w (UNI TR 11175 – UNI EN ISO 12354-1)

Richiedente: LATERSUD S.r.l. - VIA LA RESTA, 13
89029 TAURIANOVA (RC)

Oggetto: Stima dell'indice di valutazione del potere fonoisolante " R_w "
di parete in blocchi denominati "POROTON[®] 600 35x14,5x25",
spessore parete 14,5 cm, valutato secondo UNI TR 11175, Appendice
B, punto B.3 "Dati da relazioni generali"

Dati ed ipotesi di calcolo

Blocco: (Cod. P145-35)	Dimensioni del blocco (LxSxH):	350 x 145 x 245	mm
	Spessore del blocco:	s = 145	mm
	Peso del blocco:	Peso = 7,6	kg
	N° di pezzi / m ² :	Pezzi = 11,1	N°/m ²
Malta(*):	Massa volumica della malta:	$\rho_M = 1800$	kg/m ³
	Disposizione giunti e tipo:	Orizz. + Verticali	Continui
	Spessore giunti di malta:	h _M = 7	mm
Intonaco:	Massa volumica dell'intonaco interno	$\rho_{int} = 1500$	kg/m ³
	Spessore dell'intonaco interno	s _{int} = 15	mm
	Massa volumica dell'intonaco esterno	$\rho_{est} = 1800$	kg/m ³
	Spessore dell'intonaco esterno	s _{est} = 15	mm

(*) Coerentemente con le condizioni considerate nella relazione termica svolta per la parete.

Risultato

Massa della parete "asciutta" per unità di area (m'):

Blocchi:	84,5	kg/m ²
Malta(**):	12,2	kg/m ²
Intonaco:	49,5	kg/m ²
Massa complessiva	$m' = 146,2$	kg/m²

(**) Quantitativo minimo calcolato con riferimento a condizioni convenzionali di posa.

UNI TR 11175, App. B, Rel. (B.1)

$R_w = 20 \text{ Log } (m')$

$R_w = 43,3 \text{ dB}$

Verona, 18 APR. 2019

Consorzio **POROTON**[®] Italia
VERONA - Via Franchetti, 4 - ☎ (045) 572697

Il tecnico
Ing. Lorenzo Bari



Il valore di " R_w " sopra indicato è teorico ed indicativo, riferito alla parete correttamente posta in opera; l'effettiva validità della stima può essere comprovata solo dall'esecuzione di una prova sperimentale in laboratorio sulla parete in oggetto.