

## INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE $R_w$ (UNI TR 11175 – UNI EN ISO 12354-1)

**Richiedente:** LATERISUD S.r.l. - VIA LA RESTA, 13  
89029 TAURIANOVA (RC)

**Oggetto:** Stima dell'indice di valutazione del potere fonoisolante " $R_w$ "  
di parete in blocchi denominati "POROTON<sup>®</sup> 700 25x35x25 Inc. Plus",  
spessore parete 35 cm, valutato secondo UNI TR 11175, Appendice B,  
punto B.3 "Dati da relazioni generali"

### Dati ed ipotesi di calcolo

<b>Blocco:</b> (Cod. PPI 350/21 Plus)	Dimensioni del blocco (LxSxH):	245 x 350 x 245	mm
	Spessore del blocco:	s = 350	mm
	Peso del blocco:	Peso = 14,7	kg
	N° di pezzi / m <sup>2</sup> :	Pezzi = 16,0	N°/m <sup>2</sup>
<b>Malta(*):</b>	Massa volumica della malta:	$\rho_M = 1800$	kg/m <sup>3</sup>
	Disposizione giunti e tipo:	Orizzontali	Interrotti EPS
	Spessore giunti di malta:	h <sub>M</sub> = 10	mm
<b>Intonaco:</b>	Massa volumica dell'intonaco interno	$\rho_{int} = 1500$	kg/m <sup>3</sup>
	Spessore dell'intonaco interno	s <sub>int</sub> = 15	mm
	Massa volumica dell'intonaco esterno	$\rho_{est} = 1800$	kg/m <sup>3</sup>
	Spessore dell'intonaco esterno	s <sub>est</sub> = 15	mm

(\*) Coerentemente con le condizioni considerate nella relazione termica svolta per la parete.

### Risultato

Massa della parete "asciutta" per unità di area ( $m'$ ):

Blocchi:	235,3	kg/m <sup>2</sup>
Malta(**):	15,5	kg/m <sup>2</sup>
Intonaco:	49,5	kg/m <sup>2</sup>
<b>Massa complessiva</b>	<b><math>m' = 300,3</math></b>	<b>kg/m<sup>2</sup></b>

(\*\*) Quantitativo minimo calcolato con riferimento a condizioni convenzionali di posa.

UNI TR 11175, App. B, Rel. (B.1)

$R_w = 20 \text{ Log } (m')$

**$R_w = 49,6 \text{ dB}$**

Verona, 18 APR. 2019

Consorzio **POROTON**<sup>®</sup> Italia  
VERONA - Via Franchetti, 4 - ☎ (045) 572697

Il tecnico  
Ing. Lorenzo Bari



Il valore di " $R_w$ " sopra indicato è teorico ed indicativo, riferito alla parete correttamente posta in opera; l'effettiva validità della stima può essere comprovata solo dall'esecuzione di una prova sperimentale in laboratorio sulla parete in oggetto.