

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE R_w (UNI TR 11175 – UNI EN ISO 12354-1)

Richiedente: LATERISUD S.r.l. - VIA LA RESTA, 13
89029 TAURIANOVA (RC)

Oggetto: Stima dell'indice di valutazione del potere fonoisolante " R_w "
di parete in blocchi denominati "POROTON[®] 700 25x40x19 Inc. Plus",
spessore parete 40 cm, valutato secondo UNI TR 11175, Appendice B,
punto B.3 "Dati da relazioni generali"

Dati ed ipotesi di calcolo

Blocco: (Cod. PPI 400/25 Plus)	Dimensioni del blocco (LxSxH):	250 x 400 x 190	mm
	Spessore del blocco:	s = 400	mm
	Peso del blocco:	Peso = 13,8	kg
	N° di pezzi / m ² :	Pezzi = 20,0	N°/m ²
Malta(*):	Massa volumica della malta:	$\rho_M = 1800$	kg/m ³
	Disposizione giunti e tipo:	Orizzontali	Interrotti EPS
	Spessore giunti di malta:	hM = 10	mm
Intonaco:	Massa volumica dell'intonaco interno	$\rho_{int} = 1500$	kg/m ³
	Spessore dell'intonaco interno	Sint = 15	mm
	Massa volumica dell'intonaco esterno	$\rho_{est} = 1800$	kg/m ³
	Spessore dell'intonaco esterno	Sest = 15	mm

(*) Coerentemente con le condizioni considerate nella relazione termica svolta per la parete.

Risultato

Massa della parete "asciutta" per unità di area (m'):

Blocchi:	276,0	kg/m ²
Malta(**):	24,3	kg/m ²
Intonaco:	49,5	kg/m ²
Massa complessiva	$m' = 349,8$	kg/m²

(**) Quantitativo minimo calcolato con riferimento a condizioni convenzionali di posa.

UNI TR 11175, App. B, Rel. (B.1)

$R_w = 20 \text{ Log } (m')$

$R_w = 50,9 \text{ dB}$

Verona, 18 APR. 2019

Consorzio **POROTON**[®] Italia
VERONA - Via Franchetti, 4 - ☎ (045) 572697

Il tecnico
Ing. Lorenzo Bari



Il valore di " R_w " sopra indicato è teorico ed indicativo, riferito alla parete correttamente posta in opera; l'effettiva validità della stima può essere comprovata solo dall'esecuzione di una prova sperimentale in laboratorio sulla parete in oggetto.